

## Elastic Boden: Einsatz- und Verarbeitungshinweis

Verarbeitungstemperatur: Die Raum und Bodentemperatur muss zwischen 10° bis 30°C liegen. Der zu beschichtende Boden muss mindestens 24 Stunden bei Verarbeitungstemperatur gelagert worden sein.

Untergrundfeuchtigkeit: < 4 % Feuchtigkeitsgehalt

Wartezeit bis zur Nutzung:

Temp	begehbar	leicht belastbar	vollständig ausgehärtet
+10°C	30 Std.	5 Tage	10 Tage
+20°C	24 Std.	3 Tage	7 Tage
+30°C	16 Std	2 Tage	5 Tage

Wichtig: Diese Richtwerte verändern sich je nach Witterungsbedingungen.

Aushärtungstemperatur: 10° - 30°C; höhere Temperaturen schaden dem Aushärtungsprozess, bei tieferen Temperaturen bleibt die Aushärtung aus

Erstmaliger Einsatz PK: Kühlung innerhalb von 24 Stunden auf 0°C möglich

Erstmaliger Einsatz TK: Kühlung innerhalb von 24 Stunden auf 0°C pro 24 Stunden in -3°C Schritten tiefer kühlen